تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | کد فرم: LF51-00 | کد پیگیری: C0BM648 | شماره صفحه: ۱ از ۱

متقاضی: مدیریت محترم شرکت اطلس سنگ پارسیان

نتیجه گزارش آزمون: تست فیزیکی

کد آزمایشگاه	**011-1428-1**
کد نمونه ارسالی	-
وزن مخصوص(ظاهری)	2.59
میزان جذب آب	2.83 %
مقاومت در حالت خشک	350 Kg/cm^2
مقاومت در حالت اشباع	430 Kg/cm^2
سختی	3 – 3.5
تخلخل	>1 %

کپی گزارش آزمون بدون بارکد فاقد اعتبار می‌باشد.

با تشکر
مدیر کنترل کیفیت

با تشکر
مدیر فنی آزمایشگاه
جواد همتی

- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
- نتایج آنالیز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضی میباشد.
- در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات را حداکثر تا یک ماه به صورت مکتوب به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.
- کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می‌باشد.
- عدم قطعیت در فاصله اطمینان ۹۵ ٪ و k=۲ محاسبه شده است.
- با توجه به عدم نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه‌های آزمایش شده است.

www.binaloud.com
office@binaloud.com
۰۲۱ - ۲۲۳۰۰۹۸۷
۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۸۲۰
دفتر مرکزی: تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶ طبقه سوم، واحد ۵
آزمایشگاه: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری ۱۸، پلاک ۱۸۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | کد فرم: LF51-00 | کد پیگیری: C0BM634 | شماره صفحه: ۱ از ۱

Test Method: LW03

متقاضی: مدیریت محترم شرکت اطلس سنگ پارسیان

نتیجه گزارش آزمون: آنالیز شیمیایی به روش XRF

Row.	sample	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	Na2O	K2O	MgO
		%	%	%	%	%	%	%
1	01I-1414-1	0.09	0.15	0.02	55.09	0.01	0.01	0.45

Row.	sample	TiO2	MnO	P2O5	LOI	S	Cl	Ba
		%	%	%	%	ppm	ppm	ppm
1	01I-1414-1	0.002	0.001	0.015	44.02	215	48	3

Row.	sample	Sr	Zn	Cu	pb	V	As	Ni
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
1	01I-1414-1	584	20	4	14	5	1	15

Row.	sample	Cr
		ppm
1	01I-1414-1	1

- مطابق با استاندارد ، LOI در دمای 1000c اندازه گیری شده است و شامل تمامی مواد فرار در دمای مذکور می باشد.

کپی گزارش آزمون بدون بارکد فاقد اعتبار می‌باشد.	با تشکر مدیر کنترل کیفیت	با تشکر مدیر فنی آزمایشگاه جواد همتی

- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
- نوع آنالیز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضی میباشد.
- در صورت وجود هر گونه ابهام، مراتب را حداکثر تا یک ماه به صورت مکتوب به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.
- کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می‌باشد.
- عدم قطعیت در فاصله اطمینان ۹۵٪ و k=۲ محاسبه شده است.
- با توجه به عدم نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه‌های آزمایش شده است.

www.binaloud.com
office@binaloud.com
۰۲۱ - ۲۲۳۰۰۹۸۷
۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۸۲۰
دفتر مرکزی : تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶ طبقه سوم، واحد ۵
آزمایشگاه: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری ۱۸، پلاک ۱۸۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | کد فرم: LF51-00 | کد پیگیری: C0BM648 | شماره صفحه: ۱ از ۱

متقاضی: مدیریت محترم شرکت اطلس سنگ پارسیان

نتیجه گزارش آزمون: تست رطوبت

Row.	sample	رطوبت
		%
1	01I-1428-1	0.02

با تشکر
مدیر فنی آزمایشگاه
جواد همتی

با تشکر
مدیر کنترل کیفیت

کپی گزارش آزمون بدون بارکد فاقد اعتبار می‌باشد.

- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
- نوع آنالیز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضی میباشد.
- در صورت وجود هر گونه ابهام، مراتب را حداکثر تا یک ماه به صورت مکتوب به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.
- کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می‌باشد.
- عدم قطعیت در فاصله اطمینان ۹۵ ٪ و k=۲ محاسبه شده است.
- با توجه به عدم نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه‌های آزمایش شده است.

www.binaloud.com
office@binaloud.com
۰۲۱ - ۲۲۳۰۰۹۸۷
۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۸۲۰
دفتر مرکزی : تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶ طبقه سوم، واحد ۵
آزمایشگاه: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری ۱۸، پلاک ۱۸۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | کد فرم: LF51-00 | کد پیگیری: C0BM648 | شماره صفحه: ۱ از ۱

متقاضی: مدیریت محترم شرکت اطلس سنگ پارسیان

نتیجه گزارش آزمون: تست لس آنجلس

Row.	sample	مقاومت در برابر سایش	میزان سایش
		%	%
1	01I-1428-1	76.52	21.62

با تشکر
مدیر فنی آزمایشگاه
جواد همتی

با تشکر
مدیر کنترل کیفیت

کپی گزارش آزمون بدون بارکد فاقد اعتبار می‌باشد.

- باقی‌مانده نمونه‌ها حداکثر تا یک ماه در آرشیو آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
- نوع آنالیز انجام شده بر اساس نامه درخواست متقاضی میباشد.
- در صورت وجود هر گونه ابهام، مراتب را حداکثر تا یک ماه به صورت مکتوب به مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه اعلام فرمایید.
- کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می‌باشد.
- عدم قطعیت در فاصله اطمینان ۹۵ ٪ و k=۲ محاسبه شده است.
- با توجه به عدم نمونه‌گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه‌های آزمایش شده است.

www.binaloud.com
office@binaloud.com
۰۲۱ - ۲۲۳۰۰۹۸۷
۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۸۲۰
دفتر مرکزی : تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶ طبقه سوم، واحد ۵
آزمایشگاه: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس، نبش نوآوری ۱۸، پلاک ۱۸۱